

Dynacoat Extra Speed är en accelerator som utvecklats för att minska torktiden och förbättra genomhärdning av Dynacoat Clear 3000 Fast AS och Clear 9000, som lämpar sig för spot och panel reparationer.

**BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE****Clear 3000 Fast AS**

2 Dynacoat Clear 3000 Fast AS  
1 Flexi Hardener  
10-20% Extra Speed

**Clear 9000**

2 Dynacoat Clear 9000  
1 420 Hardener  
10% Extra Speed

**BLANDNINGSTICKA**

Använd Dynacoat blandningssticka D1

**UTRUSTNING**


Färgmunstycke:  
1.2-1.4 mm

Spruttryck:  
1.7-2.2 bar vid luftintaget

**BEARBETNING**

För mer detaljerad information hänvisas TDS:n för respektive klarlack.

Dynacoat Clear 3000 Fast AS	D1.05.23
Dynacoat Clear 9000	D1.05.16

**AVLUFTNING**

För mer detaljerad information hänvisas TDS:n för respektive klarlack.

**TORKTID**

För mer detaljerad information hänvisas TDS:n för respektive klarlack.

Obs: Använd inte Extra Speed vid högre spruttemperaturer än 25 ° C

**SHELF LIFE**

2 år vid 20°C

**Akzo Nobel Car Refinishes AB**  
**Adress: Box 224, 135 27 Tyresö**  
**Tel: +46 (0)8 503 04 100**

## **ENDAST FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING MED LÄMPLIG HSE UTRUSTNING**

Viktig information: Informationen i detta datablad är inte tänkt att vara fullständig och är baserad på vår nuvarande kunskap samt gällande lagar; varje person som använder denna produkt för annat ändamål än det som uttryckligen rekommenderas i det tekniska databladet utan att först ha erhållit skriftlig bekräftelse från oss om lämpligheten att använda produkten för ändamålet i fråga gör detta på egen risk. Det är alltid användarens ansvar att vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla de krav som ställs i lokala lagar och bestämmelser. Läs alltid databladet vad angår materialsäkerhet och det tekniska databladet vad angår produkten om sådana finns. Alla råd som vi ger eller annat uttalande från oss om produkten (angivna i detta datablad eller på annat sätt) är enligt vår uppfattning riktiga men vi har ingen kontroll över kvaliteten på underlaget eller de många faktorer som kan påverka användningen och appliceringen av produkten. Om vi inte särskilt och skriftligen kommit överens om annat påtar vi oss inget som helst ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada som kan uppstå vid användningen av produkten. För de produkter som vi levererar och för de tekniska råd som vi lämnar gäller våra standard leveransvillkor. Ni bör efterfråga en kopia av dessa villkor och läsa dem noggrant. Informationen i detta datablad kan ändras från tid till annan mot bakgrund av nya erfarenheter och vår policy om kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att före användningen av produkten förvissa sig om att detta datablad är det aktuella.

Produktnamn nämnda i detta datablad är varumärken tillhörande, eller licensierade av, Akzo Nobel.  
Huvudkontor

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.dynacoatcr.com](http://www.dynacoatcr.com)